

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ООО НПП «ИНИЦИАТИВА»




Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21ИН01

Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 08.06.2015

300045 г. Тула, ул: Кауля, 2-4,  
тел./факс (4872) 37-08-27  
E-mail: [iniciativa.05@mail.ru](mailto:iniciativa.05@mail.ru)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ



Т.П. Скопина

2018 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1832 от 27.11.2018

|  |  |
|--|--|
| Заказчик   | Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС», 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1  |
| Наименование продукции                           | Щебень- отсеv- песчаная смесь (ЩОПС)   |
| Производитель продукции                          | Общество с ограниченной ответственностью «БТК», 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, 18, корпус ДДД, оф. 3  |
| Дата получения образцов                          | 23.11.2018   |
| Сведения о предоставленных на испытания образцах | Щебень- отсеv- песчаная смесь (ЩОПС) – 25 кг.  |
| Регистрационные данные                           | № 1770      № 1770.1   |
| Цель испытаний                                   | Подтверждение соответствия продукции требованиям ТУ 23.64.10-001-49549832-2018 «Щебень- отсеv песчаная смесь. Технические условия» по показателям: фракционный состав, насыпная плотность, влажность |
| Методы испытаний                                 | ГОСТ 8269.0-97   |
| Дата испытаний                                   | 26.11.2018   |

Результаты испытаний

| Сведения об образцах |                         | Дата<br>испытания | Измеряемый показатель(ИП)  | Требования к ИП                   |                             | Обозначение<br>НД на<br>испытание | Результаты<br>испытаний     |
|----------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Регистрация<br>ИЛ    | Маркировка<br>заказчика |                   |  | Обозначение<br>НД на<br>продукцию | Нормативное<br>значение     |                                   |                             |
| 1                    | 2                       | 3                 | 4  | 5                                 | 6                           | 7                                 | 8                           |
| 1770.1               | 1-25                    | 26.11.2018        | Фракционный состав, %, не более<br>- 10-20 мм<br>- 5-10 мм<br>- 0,25-5 мм<br>Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup><br>Влажность, %, не более | ТУ 23.64.10-001-49549832-2018     | 25<br>35<br>40<br>1600-1700 | ГОСТ 8269.0-97                    | 25<br>35<br>40<br>1675<br>6 |

Примечание: 1. Протокол испытаний касается только образцов подвергнутых испытанию.  
2. Не допускается частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ.



Ведущий специалист

О.А. Есина.